

## Karta Techniczna

### POLFILL – MASA NA PĘDZEL LEKKA

*Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego*

#### Charakterystyka:

Lekka, jednoskładnikowa masa na pędzel przeznaczona do uszczelniania spawów, zgrzewów oraz blaszanych spoin lutowanych. Twardnieje poprzez odparowanie rozpuszczalników. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do powierzchni metalowych, dużą elastycznością i trwałością otrzymanej powłoki. Jej stosunkowo niska lepkość gwarantuje lekkość w nakładaniu, a dodatek środków tiksotropujących pozwala uzyskać pożądaną strukturę. Może być pokrywana wszystkimi systemami lakierów samochodowych (na świeżo lub po stwardnieniu).

#### Podłoże:

- surowa i zagruntowana blacha
- polakierowane powierzchnie stalowe

#### Przygotowanie podłoża:

Obrobiane powierzchnie oczyścić (usunąć ewentualne ogniska korozji), odtłuścić, a następnie dokładnie osuszyć.

#### Nanoszenie:

Produkt nanosić na oczyszczoną powierzchnię przy pomocy pędzla z twardym włosiem. Podczas nanoszenia masa nie wykazuje tendencji do ściekania.

*Optymalna temperatura pracy od 10°C do 25°C.*

#### Czas wysychania:

Suchość powierzchniowa – 20-30 minut w 20°C.

Szybkość twardnienia – warstwa o grubości ok. 1 mm dziennie.

Powierzchnię można pokrywać dostępnymi lakierami samochodowymi na świeżo („mokro na mokro”) lub po całkowitym wyschnięciu.

*Grubość naniesionych warstw produktu znacząco wpływa na czas schnięcia.*

#### Właściwości fizykochemiczne:

Tiksotropowa pasta barwy jasnoszarej o aromatycznym, słodkim zapachu.

Maksymalna zawartość lotnych związków organicznych w produkcie gotowym do użycia: < 540 g/l.

#### Przechowywanie:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych, w suchym, chłodnym miejscu z dala od źródeł ciepła i zapłonu, w temperaturze od 5°C do 20°C. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

#### Okres gwarancji:

12 miesięcy od daty produkcji

**Zalecenia BHP:**

Karta charakterystyki produktu oraz obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z czynnikiem chemicznym.

**Czyszczenie sprzętu:**

Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych lub rozpuszczalnik do wyrobów nitrocelulozowych.

*Informacje zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Nie gwarantuje to określonych właściwości w szczególnych warunkach stosowania, które pozostają poza naszą kontrolą. W związku z tym nie możemy przyjmować pełnej odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. Konieczne jest próbne sprawdzenie zastosowania produktu na małej powierzchni, ze względu na potencjalne różnice w zachowaniu się produktu w zależności od podłoża, na które jest on aplikowany. Właściwą jakość gwarantujemy w ramach naszych instrukcji stosowania.*

**LERG SA**

Pustków-Osiedle 59d  
39-206 Pustków 3  
Polska

## Dział Obsługi Klienta:

Tel: +48 (14) 680 62 85  
Fax: +48 (14) 680 63 00  
e-mail: polfill@lerg.pl  
www.polfill.com.pl

NIP: 872-000-35-68

REGON: 850022800

KRS: 0000033727

str.2/2