

## Karta Techniczna

# POLFILL – MASA USZCZELNIAJĄCA NA PĘDZEL

*Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego*

### Charakterystyka:

Masa uszczelniająca na pędzel jest jednoskładnikowym wyrobem na bazie kauczuku syntetycznego, który twardnieje poprzez odparowanie rozpuszczalników. Przeznaczona jest do uszczelniania połączeń spawanych i zgrzewanych oraz blaszanych spoin lutowanych. Tworzy trwałą i elastyczną warstwę odporną na działanie wody, benzyny, olejów oraz wysokich temperatur (do 60°C). Może być pokrywana wszystkimi systemami lakierów samochodowych (na świeżo lub po stwardnieniu).

### Podłoże:

- surowa i zagruntowana blacha
- polakierowane powierzchnie stalowe

### Przygotowanie podłoża:

Obrobiane powierzchnie oczyścić (usunąć ewentualne ogniska korozji), odtłuścić, a następnie dokładnie osuszyć.

### Nanoszenie:

Produkt nanosić na oczyszczoną powierzchnię przy pomocy pędzla z twardym włosem. Podczas nanoszenia masa nie wykazuje tendencji do ściekania.

*Optymalna temperatura pracy od 10°C do 25°C.*

### Czas wysychania:

Suchość powierzchniowa – 20-30 minut w 20°C.

Szybkość twardnienia – warstwa o grubości ok. 1 mm dziennie.

Powierzchnię można pokrywać dostępnymi lakierami samochodowymi na świeżo („mokro na mokro”) lub po całkowitym wyschnięciu.

*Grubość naniesionych warstw produktu znacząco wpływa na czas schnięcia.*

### Właściwości fizykochemiczne:

Pasta barwy szarej o aromatycznym, słodkim zapachu, zawierająca toluen i octan butylu.

Maksymalna zawartość lotnych związków organicznych w produkcie gotowym do użycia: < 540 g/l.

### Przechowywanie:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych, w suchym, chłodnym miejscu z dala od źródeł ciepła i zapłonu, w temperaturze od 5°C do 20°C. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

### Okres gwarancji:

12 miesięcy od daty produkcji

**Zalecenia BHP:**

Karta charakterystyki produktu oraz obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z czynnikiem chemicznym.

**Czyszczenie sprzętu:**

Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych lub rozpuszczalnik do wyrobów nitrocelulozowych.

*Informacje zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Nie gwarantuje to określonych właściwości w szczególnych warunkach stosowania, które pozostają poza naszą kontrolą. W związku z tym nie możemy przyjmować pełnej odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. Konieczne jest próbne sprawdzenie zastosowania produktu na małej powierzchni, ze względu na potencjalne różnice w zachowaniu się produktu w zależności od podłoża, na które jest on aplikowany. Właściwą jakość gwarantujemy w ramach naszych instrukcji stosowania.*

**LERG SA**

Pustków-Osiedle 59d  
39-206 Pustków 3  
Polska

## Dział Obsługi Klienta:

Tel: +48 (14) 680 62 85  
Fax: +48 (14) 680 63 00  
e-mail: polfill@lerg.pl  
www.polfill.com.pl

NIP: 872-000-35-68

REGON: 850022800

KRS: 0000033727

str.2/2